

Druckfestigkeit	25-30N/mm ²
Kältebeständigkeit	unbeschränkt
Wärmebeständigkeit	bis 150 °C
Entflammbarkeit	nein
Physiologische Eigenschaften	unbedenklich
Körnung	0-2 mm
Wasserbedarf	ca. 3-3,2l/25kg
Biegezugfestigkeit	13N/mm ²
Abriebfestigkeit nach Böhme	<8cm ³ /50cm ²
Mischzeit	ca. 4 Minuten
Verbrauch	14 kg/m ²
Verarbeitungszeit	ca. 15 Min.
Verarbeitungstemperatur	>+5°C bis + 30 °C
Lieferform	25 kg Sack